

## Technologische Daten

Bezeichnung + Zusatz	Wert	Einheit
Temperaturdehnzahl *	22	$10^{(-6)}K^{-1}$
Zugfestigkeit EN 10002-1	150	N/mm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul *	80.000	N/mm <sup>2</sup>
Schmelzpunkt *	420	°C
Wärmeleitfähigkeit *	109	W/(mK)
Dichte *	7200	kg/m <sup>3</sup>
* Keine Teststandards erforderlich: Test bezieht sich auf F. Porter, Zinc Handbook, Marcel Dekker Inc., 1991 (ISBN: 0824783409)		