

## Bautechnische Daten

Bezeichnung + Zusatz	Wert	Einheit
Wasserdichtigkeit nach /EN 1928/	bestanden	kPa
Zugdehnungsverhalten nach /EN 12311-2/	2	%
Schälwiderstand der Fügenaht nach /EN 12316-2/	300	N/50mm
Scherwiderstand der Fügenaht nach /EN 12317-2/	300	N/50mm
Scherwiderstand der Fügenaht nach /EN 12317-2 / DIN V 20000-201/	Abriss außerhalb der Fügenaht	-
Künstliche Alterung nach /EN 1297/	bestanden (> 5.000 h)	-
Maßhaltigkeit nach /EN 1107-2/	0,2  bis  0,1	%
Falzen in der Kälte nach /EN 495-5/	-30	°C
Bitumenverträglichkeit nach /EN 1548/	bestanden	-
Widerstand gegen Durchwurzelung (bei Gründächern) nach /EN 13948/ bzw. /Verfahren zur Untersuchung der Wurzelfestigkeit von Bahnen und Beschichtungen für Dach-begrünungen der Forschungs- gesellschaft Landschaftsentwick-lung Landschaftsbau e.V. (FLL)/	FLL bestanden	-